NAUTICO SUPERGLIDE

1K-BEWUCHSSCHUTZ



Technisches Datenblatt

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE 1K-BEWUCHSSCHUTZ 03|25

PRODUKTMERKMALE

Altbekanntes 1K-Kupferbronze-Antifouling, seit 1930 in Herstellung. Wird in der Regel auf Holzbooten im Unterwasserbereich appliziert. Ergibt eine glatte und reibungsarme Antifouling-Beschichtung.

EINSATZGEBIET

Ein Antifouling für den Einsatz in Süss-, Salz- und Brackgewässern. Nicht für den mediterranen Einsatzbereich geeignet. **Für Boote aus Holz oder Sperrholz.** Muss mit der **NAUTICO SUPERGLIDE 1K GRUNDIERUNG ROTBRAUN** als Voranstrich verwendet werden.

PRODUKTANGABEN

Produktcode: N4020
Glanzgrad: glänzend
Farbton: Kupfer
Verbrauch: ca. 10 m^2
Spezifisches Gewicht: 1,362–1,392 g/ml
VOC-Anteil: 43,5 % (Gramm/Liter)
Methode: Rolle/Pinsel
Verdünnung: SUPERGLIDE-1K-VERDÜNNER
Reinigung Werkzeuge: SUPERGLIDE-1K-VERDÜNNER
Trocknungszeit: handtrocken 4 Std. / schleifbar 6 Std. / durchgehärtet 12 Std. bei 20° Grad.
Schichtdicke: Nass: (WFT) 60 my | Trocken: (OFT) 50 my
Überstreichintervall: 4 Std. bei 20° / 6 Std. bei 10°
Temperatur: nicht unter 10°, hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden.

VERARBEITUNG

Der Untergrund muss gründlich sauber, trocken und fettfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte über 10° liegen. **Keine Verarbeitung bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf sehr warmen Untergründen. Das Antifouling und der zu applizierender Untergrund sollten die gleiche Temperatur aufweisen.** Die Temperatur des Untergrundes muss über dem Taupunkt liegen, um Kondensation zu vermeiden. Während der Verarbeitung und Aushärtung für gute Ablüftung sorgen. **NAUTICO SUPERGLIDE 1K-BEWUCHSSCHUTZ lässt sich am besten mit Chinahaarpinseln, Mohairrollen oder auch Schaumstoffrollen auftragen.**

VORHERGEHENDER ANSTRICH

NAUTICO SUPERGLIDE 1K-BEWUCHSSCHUTZ oder NAUTICO SUPERGLIDE 1 K GRUNDIERUNG ROTBRAUN

Empfohlene Schichtdicke: 2–3 Aufträge

Zuwasserlassen nach der Applikation: nach 12 Std. bei 20°.

Der Antifoulinganstrich kann bis zu 6 Monate vor dem Zuwasserlassen aufgetragen werden. Sollte der Rumpf über den Winter nicht vor den Witterungseinflüssen geschützt werden können, muss das Antifouling vor dem Zuwasserlassen durch leichtes Überschleifen wieder aktiviert werden.

Antifouling kann nur in einer ausreichend starken Schichtstärke wirken. Es sollte immer der empfohlene und errechnete Farbbedarf auf den Rumpf aufgetragen werden, um einen ausreichenden Bewuchsschutz zu gewährleisten. Auch wenn dann eine weitere Schicht unvorhergesehen aufgetragen muss. Bei einer zu geringen Schichtdicke verliert man ggf. zu früh die zugesicherte Schutzwirkung und hat doch Bewuchs am Rumpf.

HINWEISE ANSTRICH

Ein **Wiederholungsanstrich** auf vorhandenem NAUTICO SUPERGLIDE 1K-BEWUCHSSCHUTZ kann auf den gründlich gereinigten, intakten Untergrund direkt aufgetragen werden. Es empfiehlt sich aber, das alte NAUTICO SUPERGLIDE 1K mit einem roten Schleifschwamm leicht anzuschleifen. Dann mit Frischwasser abspülen, trocknen lassen und mit zwei Schichten NAUTICO SUPERGLIDE 1K zu applizieren. NAUTICO SUPERGLIDE 1K enthält schwere Pigmente. Deshalb **vor und während der Verarbeitung gründlich aufrühren.** Die Zugabe von **SUPERGLIDE-1K-VERDÜNNER** kann die Applikationseigenschaften verbessern. Nicht übermässig verdünnen, damit einen ausreichende Trockenschichtstärke erreicht wird.

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE 1K-BEWUCHSSCHUTZ 03|25

ENTSORGUNG

Das Waschwasser bei Reinigung des Anstriches darf nicht in die Kanalisation gelangen. Nur leere Behälter, unter Beachtung der örtlichen, gesetzlichen Vorschriften, einer zugelassenen Anlage oder Deponie zuführen.

SICHERHEIT

Für gute Belüftung sorgen. Es wird empfohlen, die Augen und die Haut zu schützen. Keine offenen Flammen verwenden.
Werkzeuge nach dem Gebrauch sofort reinigen. Minimale Temperatur 10°.

LAGERUNG

Produkte immer gut verschlossen lagern. Von Feuer, Hitze, und Sonnenlicht fernhalten. Behälter direkt nach Gebrauch wieder verschliessen.

HALTBARKEIT

36 Monate bei 25°
24 Monate bei 35°

ZERTIFIZIERUNGEN | ZULASSUNGEN

CHZN 7320.02.001
BAuA N-112133
(CH) UFI 5WSH-79Q9-JD8K-3KPN
(EU) UFI YWSH-M9RP-9D8Y-1NJM

Sicherheitsdatenblatt
SUPERGLIDE 1K

Technische Datenblätter
Anwander Shop

7 644020 500176

Anwander Vertriebs GmbH
Tel +41 (0)44 730 40 50
Am Linthli 2, CH-8752 Näfels
www.anwander.ch

Nautico Swiss ist eine Marke der
Anwander Vertriebs GmbH